

Ausschreibungstext

Sonnenschutzglas
ISOLAR®
Solarlux®



Spezifische Produkteigenschaften

Mehrscheibenisoliertes Glas mit hoch selektiv und emissionsarmer Sonnenschutzbeschichtung mit Gradienten in Lichttransmission und Außenreflektion zur Lenkung des Licht- und Energieeintrags.

Mehrscheibenisoliertes Glas nach EN 1279

Solarlux® /// dynamic 7060

Isoliertglasbau (von außen nach innen):

Einzelglasdicke / - art: (bzw. Nenndicke)	6:	mm
Beschichtung:		sunbelt dynamic 7060
Beschichtung Pos.:		dynamic #2/ N34 #5
Scheibenzwischenraum	14	mm
Einzelglasdicke / - art: (bzw. Nenndicke)	4	mm
Scheibenzwischenraum	14	mm
Einzelglasdicke / - art: (bzw. Nenndicke)	:4	mm
Beschichtung		advance N34 on #5

Isoliertglasdicke gesamt: ca. 42 mm
(bzw. Gesamtdicke aus Nenndicken zzgl. Scheibenzwischenraum)

Glasdicken nach statischen Erfordernissen

Technische Werte nach EN410/EN673:

Folgende technische Werte sind mindestens mit anzugeben (senkrechter Einbau):

Bezeichnung		
Wärmedurchgangskoeffizient (Ug):	0.6	W/(m ² K) gem. EN 673
Lichttransmission:	58%	gem. EN 410
Lichtreflexion außen:	17%	gem. EN 410
Energiedurchlassgrad (g-Wert):	31%	gem. EN 410
Schalldämmmaß Rw,p:	38	db gem EN ISO 717-1

Aus anderen Glasdicken bzw. Glastypeen resultierende abweichende technische Werte sind dem Auftragnehmer mitzuteilen.

Menge:

Einheit: Qm

Nov-20